УДК 536.212.2

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФЕРМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ

© А. Г. Хакимов

hakimov@anrb.ru

Институт механики УНЦ РАН, Уфа

Введение. Проведение монтажных и демонтажных работ с помощью газовой резки на работающих силовых элементах конструкции сопряжено с нагревом и перераспределением напряжений в них, что может повлечь нарушение условий их прочности.

Например, выполнение технологической операции газовой резки несиловых элементов конструкции, контактирующих с важными силовыми стержнями стропильной фермы сопряжено с нагревом этих элементов и уменьшением их несущей способности, что может привести к обвальному разрушению кровли производственного корпуса комбината. Поэтому необходимо моделирование этого технологического процесса с учетом действующих сил, температурного поля и напряженно-деформированного состояния конструкции. При выполнении демонтажа приходится проводить газовую резку элементов силовых конструкций. При газовой резке двутавровых элементов на максимально близком расстоянии δ от силового элемента фермы происходит нагрев этих элементов. Поэтому моделируется нестационарное температурное поле в пластинке, подвергающейся газовой резке [1–3].

Постановка задачи. В двумерной постановке рассматривается нестационарное тепловое состояние пластинки, подвергающейся газовой резке, с целью определения температурного поля для дальнейшего нахождения термонапряженного состояния пластинки. Стальная пластинка толщиной h имеет теплоизолированные границы и поверхности. Такое допущение о теплоизолированных поверхностях позволяет получить результаты с завышением значений температуры в отдельных точках пластинки, что пойдет в запас прочности рассматриваемой реальной фермы.

Уравнение теплопроводности имеет вид

$$\rho C \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + \frac{W}{\Delta x \Delta y h} - \frac{\alpha_1 \left(T - T_b \right) + \sigma_0 \psi a_r \left(T^4 - T_b^4 \right)}{h}$$

где $T,~T_b$ — температура элемента пластинки и окружающего воздуха, ρ , C, λ — плотность, удельная теплоемкость и коэффициент теплопроводности материала пластинки; W— мощность пламени установки газовой резки, x, y— прямоугольные декартовые координаты, t— время, Δx , Δy — приращения координатx, y, $\sigma_0=5,67032\cdot 10^{-8}~{\rm st}/({\rm m}^2\cdot{\rm K}^4)$ — постоянная Стефана – Больцмана, ψ — коэффициент эффективности радиационных поверхностей зоны, a_r — степень черноты поверхности, α_1 — коэффициент конвективного теплообмена между пластинкой и воздухом. Вне зоны резки W=0. На границе пластинки выполняется условие

$$\lambda \frac{\partial T}{\partial n} = 0 \,,$$

где *n* — внешняя нормаль к границе.

Начальные условия. В начальный момент времени известно поле температур, равное 20 ⁰ С.

В пластинке происходят следующие тепловые процессы: подвод тепловой энергии мощностью W к ячейке пластинки площадью $\Delta x \Delta y$, передача тепла за счет теплопроводности, конвективный теплообмен и теплообмен излучением между поверхностью пластинки и окружающей средой (воздухом). Задача решается численно. По заданному полю температур в момент времени t_i и шагу по времени Δt определяется поле температур в момент времени t_{i+1} . В данном примере задается мощность установки газовой резки W. Коэффициент теплообмена пластинки и воздуха α_1 принят равным нулю. Удельная теплоемкость материала пластинки равна 450 Дж/кг·К, плотность материала пластинки 7800 кг/м³, коэффициент теплопроводности пластинки $\lambda = 51,1~{
m Br/m}$ · К. Температура окружающего воздуха [2] на большом удалении от стенки $T_b = 20^{\,0}\,\mathrm{C}$. Коэффициент эффективности радиационных поверхностей пластинки $\psi = 0.1$, степень черноты поверхности пластинки $a_r = 0.15$. Толщина пластинки h = 10 мм, $\Delta x = 10$ мм, $\Delta y = 10$ мм. Начальные температуры всех элементов системы равны 20⁰ С. При достижении температуры ячейки 1500⁰ С начинается нагрев следующей ячейки. С увеличением полезной мощности газовой горелки увеличивается скорость резки. Расчеты показывают, что при полезной мощности газовой горелки 3 кВт за десять секунд горелка прорезала пластинку на 3 см. При данной полезной мощности установки газовой резки безопасное расстояние от силовых элементов может быть принято равным 20 мм. С учетом запаса безопасное расстояние от силовых элементов может быть принято равным 30 мм. Причем на расстоянии 20 мм температура пластинки не превышает 200⁰ С. При таком распределении температур в пластинке при газовой резке несущая способность металла стропильной фермы практически не изменяется.

На рис. 1 приводится поле температур в пластинке через двенадцать секунд резки при полезной мощности газовой горелки 2 кВт и ширине прорези 5 мм.



Рис. 1. Поле температур в пластинке через двенадцать секунд резки.

Выводы. На основе проведенных исследований даются выводы о напряженно-деформированном состоянии конструкции при выполнении этой технологической операции газовой резкой. Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что уменьшение ширины прорези в два раза скорость резки увеличилась примерно в два раза, а поле температур на расстоянии 27,5 мм от линии резки практически одинаковы и равны 90 ° С. Моделирование нестационарного теплового поля в пластинке позволяет сделать следующие выводы: с учетом запаса безопасное расстояние от силовых элементов может быть принято равным 30 мм или равным трем толщинам листового материала; при таком распределении температур в пластинке при газовой резке несущая способность металла стропильной фермы практически не изменяется.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Блох А. Г., Журавлев Ю. А, Рыжсков Л. Н. Теплообмен излучением. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1991. 432 с.
- 2. Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Наука, 1972. 720 с.
- 3. Кулинченко В. Р. Справочник по теплообменным расчетам. К.: Тэхника, 1990. 165 с.